

A10 APLANADO BLANCO

Mortero blanco para nivelación, aplanado y afine de muros.

- + Ahorro en mano de obra y pintura
- + Mayor avance en obra
- + Acabado fino
- + No se agrieta

SUPERFICIES

- + Muros de Concreto no liso
- + Block de Concreto
- + Ladrillo Rojo

RECOMENDACIONES

- No aplicar **APLANADO BLANCO ALTUM®** cuando la temperatura sea menor a 6° o mayor a 39°.
- Al colocarse en exteriores, asegurarse de que no exista posibilidad de lluvia en un mínimo de 24 horas posterior a su instalación.
- No añadir más agua al **APLANADO BLANCO ALTUM®** ya preparado, solo mezclar nuevamente y utilizarlo. En caso de que la mezcla esté seca, desecharla.
- Para lugares con altas temperaturas es recomendable saturar con agua abundante la superficie a aplicar.
- Se recomienda que el producto permanezca en un contenedor sin contacto con el ambiente.
- No se recomienda aplicar estuco sobre superficies metálicas, recubiertas de pintura.



FICHA TÉCNICA

Presentación	40 kg
Agua de mezcla x saco	9 litros aprox.
Peso volumétrico mezcla	1.7 kgs/lt.
Rendimiento a 5mm	7.5 m ²
Tiempo útil de mezcla	30 min
Resistencia a la compresión	> 20 kgs/cm ²
TMA 1/16"	5% retenido

PRECAUCIONES

- Resguardar el producto apartado de la humedad.
- Evitar el contacto con los ojos y piel, usar guantes y anteojos de seguridad, evitar exponerse al polvo. En caso de contacto con ojos, lavar con agua abundante de inmediato y acudir con su médico.
- **ALTUM®** no se hace responsable por los daños ocasionados debido al mal uso o aplicación de este producto.

*El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.

01 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1. Asegurarse que la superficie a cubrir esté libre de polvo, grietas, fisuras, elementos sueltos, aceites, grasas o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia. Al tratarse de componentes de concreto deberá estar completamente limpios de cualquier desmoldante, incluso base agua.
2. La superficie no debe presentar oquedades, repárelas antes de aplicar el producto, realizando una pequeña mezcla de éste.
3. Humedecer con agua la superficie; asegurarse de que el sustrato no absorba la humedad de la mezcla.

02 MEZCLADO

1. Vaciar en un recipiente 9 litros de agua limpia aproximadamente.
2. Agregar progresivamente un saco de **APLANADO BLANCO ALTUM®** de 40 kg.
3. Mezclar continuamente hasta conseguir una mezcla homogénea libre de grumos.
4. Dejar reposar la mezcla durante 10 minutos para que los aditivos actúen.
5. Mezclar una vez más sin agregar más agua y está listo para usarse.

03 APLICACIÓN

Se recomienda hacer la aplicación de **APLANADO BLANCO ALTUM®** sobre superficies a plomo, para un mejor acabado:

1. Con la ayuda de las maestras determinar el espesor adecuado y proceder a la colocación del producto **APLANADO BLANCO ALTUM®**, como el de un mortero de albañilería.
2. Dejar secar aproximadamente 20 a 30 min. y estará listo para dar el acabado deseado. (esponja, llano, rodillo o cepillo)
3. Como acabado final para repeler humedad, proteger del medio ambiente y optimizar la durabilidad de la superficie recomendamos aplicar una membrana de sellado con producto **POLYMAX PLUS 1000®**.

*El tiempo de corrección de **APLANADO BLANCO ALTUM®** oscila entre 10 a 15 min dependiendo de las condiciones climatológicas imperantes al momento de su aplicación.

POLÍTICAS DE GARANTÍA

1. APLANADO BLANCO ALTUM® garantiza la calidad del producto en cuanto a sus materiales y las reacciones entre ellos.
2. La experiencia del colocador es fundamental para su correcta aplicación.
3. Usar solamente agua potable y en la cantidad indicada.
4. Todos los utensilios deben estar libres agentes contaminantes.
5. Considere la temperatura. No se recomienda aplicar en temperaturas mayores a 35° en exteriores.

GARANTÍA ALTUM®

APLANADO BLANCO ALTUM® está fabricado con materias primas de la más alta calidad. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua, la correcta preparación de la superficie a aplicar, la debida preparación de la mezcla. La información que proporcionamos es meramente de carácter informativo, recomendamos realizar pruebas en campo de acuerdo con las condiciones existentes.

No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el contenido de nuestro producto es defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igualitaria del material, el fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

IMPORTANTE: Se pierde toda la garantía si el producto se altera. El término de la reclamación por defecto de la fabricación será de 30 días después de la fecha de factura del distribuidor.