

# PP50 PEGAPISO PLUS

Adhesivo en polvo color gris para sustratos de mediana y alta absorción de humedad, que serán colocados en pisos o muros no lisos.

- + Resistente a la humedad.
- + Fácil de preparar y aplicar.
- + Excelente trabajabilidad.
- + Alta adherencia.
- + No tóxico.

## FICHA TÉCNICA

### RECUBRIMIENTOS

+ Se emplea como adhesivo para recubrimientos de mediana y alta absorción de humedad como Granito, Porcelanatos, Marmol y Piso/Piso Interior que serán colocados en pisos o muros no lisos.

### AJUSTABILIDAD

PEGAPISO PLUS ALTUM® permanecerá trabajable por un lapso de 10 a 15 min dependiendo de las condiciones climatológicas imperantes al momento de su aplicación. No se aplique este producto a temperaturas de 5°C o mayores de 35°C.

### FICHA TÉCNICA

Presentación	20 kg
Rendimiento a 5mm	3 m <sup>2</sup>
Tamaño Máximo Partícula	1/20 pulgada
Agua de Mezcla x Saco	5 litros aprox.
Factor de Agua	25%
Tiempo útil de mezcla	60 minutos
Peso Volumétrico Mezcla	1.7 kg/lit.

### PRECAUCIONES

- Resguardar el producto apartado de la humedad.
- Evitar el contacto con los ojos y piel, usar guantes y anteojos de seguridad, evitar exponerse al polvo. En caso de contacto con ojos, lavar con agua abundante de inmediato y acudir con su médico.
- ALTUM® no se hace responsable por los daños ocasionados debido al mal uso o aplicación de este producto.

\*El rendimiento de los productos es susceptible a variaciones debido a las condiciones particulares de cada proyecto. Es responsabilidad del cliente verificarlos y definirlos en cada obra.



Antes de usar **PEGAPISO PLUS ALTUM®** leer atentamente las instrucciones para su correcta preparación y aplicación. No seguir alguna de éstas instrucciones anula la garantía del producto.

## 01 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

1. El área del piso deberá estar libre de polvo, grietas, fisuras, elementos sueltos, aceites, grasas o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia.
2. Al tratarse de componentes de concreto deberá estar completamente limpios de cualquier desmoldante, incluso base agua.
3. Para asegurar el máximo rendimiento de **PEGAPISO PLUS ALTUM®** deberá estar bien nivelada la superficie.
4. Se recomienda humedecer la superficie previamente a la instalación; no se debe dejar estancamientos, ni escurrimientos.

\*No se usa este producto para realizar nivelaciones mayores a 10 mm.

\*\*Para nivelaciones mayores a 10 mm utilice nuestro producto **APLANADO BLANCO ALTUM®**

## 02 MEZCLADO

1. En un recipiente colocar 5 litros de agua limpia aproximadamente.
2. Agregar progresivamente un saco de **PEGAPISO PLUS ALTUM®** de 20 kgs.
3. Mezclar continuamente hasta conseguir una mezcla homogénea y libre de grumos.
4. Dejar reposar la mezcla durante 5-10 minutos, para que los aditivos actúen.
5. Mezclar una vez más sin agregar más agua y está listo para usarse.

## 03 APLICACIÓN

1. Colocar el producto con el lado liso de una llana a la vez que ejerzas presión sobre la superficie.
2. Con el lado dentado de la llana extender el producto realizando surcos en un solo sentido. Es importante solo colocar material suficiente antes de que pueda secarse superficialmente.
3. Colocar las piezas firmemente en sentido perpendicular a los surcos, realizar movimientos de vaivén para que queden sujetas a la mezcla.
4. Con un mazo de madera o goma, golpear ligeramente la pieza procurando que la pieza quede hundida en una cuarta parte de la mezcla.
5. Utilizar un nivelador y martillo para la perfecta colocación de la pieza. Alinear y con separadores preparar el espacio para la boquilla.
6. Retirar cualquier material fresco que haya quedado por encima de las piezas. Esperar mínimo 48 horas antes de permitir tráfico.

\*El tiempo de corrección de **PEGAPISO PLUS ALTUM®** oscila entre 10 a 15 min dependiendo de las condiciones climatológicas imperantes al momento de su aplicación.

## POLÍTICAS DE GARANTÍA

1. PEGAPISO PLUS ALTUM® garantiza la calidad del producto en cuanto a sus materiales y las reacciones entre ellos.
2. La experiencia del colocador es fundamental para su correcta aplicación.
3. Usar solamente agua potable y en la cantidad indicada.
4. Todos los utensilios deben estar libres agentes contaminantes.
5. Considere la temperatura. No se recomienda aplicar en temperaturas mayores a 35° en exteriores.

## GARANTÍA ALTUM®

PEGAPISO PLUS ALTUM® está fabricado con materias primas de la más alta calidad. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua, la correcta preparación de la superficie a aplicar, la debida preparación de la mezcla. La información que proporcionamos es meramente de carácter informativo, recomendamos realizar pruebas en campo de acuerdo a las condiciones existentes.

No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el contenido de nuestro producto esta defectuoso nuestra responsabilidad se limitará únicamente al remplazo de una cantidad igualitaria del material el fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

**NOTA IMPORTANTE:** Se pierde toda la garantía si el producto se altera el término de la reclamación por defecto de la fabricación será de 30 días después de la fecha de factura del distribuidor.